

TIKKA RUNA-2 Deep Matt

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ • TDS

Редакция 1.0 • 06.10.2026

Описание и назначение

TIKKA RUNA-2 Deep Matt — интерьерная акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для стен и потолков внутри помещений.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип	Интерьерная акриловая с полиуретановой модификацией, водная основа
Блеск	Не более 3 единиц по ISO 2813, глубокий мат
Стойкость к мытью	3900 проходов щёткой по DIN 53778
Расход, ранее окрашенные и зашпатлёванные	10-12 м²/л на слой
Расход, оштукатуренные и пористые	8-10 м²/л на слой
Число слоёв	2
Высыхание от пыли	0,5 часа при +20 °C
Повторная покраска	1-2 часа при влажности 65%
Плотность	База А около 1,45 кг/л, база С около 1,20 кг/л
Разбавитель	Вода
Базы	А и С
Колеровка	SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA
Основания	Бетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартон, ДВП, ДСП, обои под окраску, ранее окрашенные
Фасовки	0,45 / 0,9 / 2,7 / 9 л

Расход зависит от подготовки, впитывающей способности и рельефа основания, а также способа нанесения. Указанные значения относятся к условиям, приведённым в таблице.

TIKKA RUNA-2 Deep Matt

Инструкция по применению

Условия. Поверхность прочная и сухая. Температура воздуха и поверхности выше +5 °C и на 3 °C выше точки росы, относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности. Очистить от пыли и грязи. Неровности зашпатлевать, отшлифовать, пыль удалить. Зашпатлёванные, пористые и неоднородно впитывающие основания, а также древесноволокнистые плиты загрунтовать упрочняющим грунтом TIKKA LOIMI Base или концентратом LOIMI 1:3.

Ранее окрашенные поверхности. Промыть щелочным водным раствором, затем чистой водой, дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые участки отшлифовать до матовых или обработать щелочным раствором. Щели и неровности зашпатлевать и отшлифовать, зашпатлёванные места загрунтовать.

Нанесение. Кисть, валик или краскораспылитель, в два слоя. Расход на один слой 10-12 м²/л по окрашенным и зашпатлёванным основаниям, 8-10 м²/л по оштукатуренным и пористым.

Чего избегать. Не считать расход по одному слою за полный: на систему нужно умножить на число слоёв. Не наносить по влажному основанию и ниже +5 °C.

Хранение. Беречь от мороза. Хранение и транспортировка при температуре не ниже +5 °C. Срок хранения в таре производителя 2 года.

Сведения о документе

Технический лист составлен по данным карточки TIKKA RUNA-2 Deep Matt на tikkacolor.ru, актуальным на 06.10.2026. Параметры, отсутствующие в исходной карточке, не заявляются. Документ не заменяет паспорт безопасности и сведения на этикетке. Для недостающих условий применения следует использовать актуальную документацию изготовителя.